

Poliuretanowa farba
o konsystencji żelu do
wymalowań linii w
halach sportowych

Wyjątkowy charakter
tikсотropowy



Doskonałe
przyleganie



Wysoka
odporność



Nadzwyczajna
elastyczność



Farba Tikсотropowa do Hal Sportowych

PRZEZNACZENIE I ASORTYMENT

- FARBA TIKSOTROPOWA DO HAL SPORTOWYCH BLANCHON została opracowana dla profesjonalistów wyspecjalizowanych w wymalowaniach linii w halach sportowych i salach gimnastycznych gdyż jest idealnym rozwiązaniem na problem zacieków które często tworzą się pod taśmami wytwarzającymi linie wymalowań.
- Dzięki swej wysokiej lepkości ułatwia aplikację, a konsystencja żelu zapobiega przedostawaniu się pod taśmy.
- Wyjątkowa odporność poliuretanowej FARBY TIKSOTROPOWEJ DO HAL SPORTOWYCH pozwala na nałożenie jej na powierzchnie specjalnych lakierów i farb do hal sportowych.
- Istnieje w 5 odcieniach: białym, żółtym, niebieskim, czerwonym i czarnym.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

- Wytyczyć partie do wymalowania specjalnymi taśmami samoprzylepnymi. Sprawdzić ich przyleganie do podłoża specjalnym wałkiem dociskającym.
- W przypadku nakładania na lakier do parkietów, zmatowić powierzchnię papierem ściernym (ziarno 100). Starannie odkurzyć.
- Przed rozpoczęciem malowania należy przetrzeć powierzchnię szmatką nasączoną ROZCIENICZALNIKIEM SYNTILAC BLANCHON lub acetonem.
- Natychmiast po odparowaniu rozpuszczalników nałożyć FARBĘ TIKSOTROPOWĄ DO HAL SPORTOWYCH.

SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanie

- Należy bezwzględnie zachować proporcje obu opakowań (0,800 kg FARBY (składnik A) + 0,200 kg UTWARDZACZA (składnik B)).
- Dobrze wstrząsnąć UTWARDZACZEM przed waniem go do FARBY.
- Zachować ostrożność przy otwieraniu puszek UTWARDZACZA i przytrzymać pokrywkę ręką aby uniknąć ewentualnych odprysków.
- BARDZO STARANNIE WYMIESZAĆ I UJEDNOLICIĆ POŁĄCZONE SKŁADNIKI (konieczne jest użycie małego miksera lub turbiny). Mieszanina powinna być wykorzystana w ciągu 2 godzin.
- WAŻNE: przed użyciem mieszaniny należy odczekać 20 minut aby dokonała się właściwa reakcja chemiczna.
- NIGDY NIE ROZCIENIĆ.

Nakładanie

- FARBA TIKSOTROPOWA DO HAL SPORTOWYCH jest przeznaczona do już polakierowanych, czystych i suchych powierzchni, pozbawionych wszelkich śladów wosku, silikonu czy zabrudzeń. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie pozostawiać roślin doniczkowych i akwariów w malowanych pomieszczeniach.
- W przypadku nakładania na świeżo położoną warstwę lakieru do parkietów lub farby, należy odczekać przynajmniej 24 godziny aby umożliwić dogłębne jej wyschnięcie.
- W przypadku bliżej nie zdefiniowanego lakieru lub farby należy sprawdzić przyczepność w mało widocznym miejscu.
- Nakładać pędzlem płaskim, okrągłym lub małym wałkiem.
- W większości przypadków nakłada się 1 warstwę FARBY TIKSOTROPOWEJ DO HAL SPORTOWYCH. Ewentualną drugą warstwę można nanieść najpóźniej do 24 godzin.
- Po wymalowaniu poszczególnych linii usunąć taśmy samoprzylepne.

Blanchon

Farba Tiksotropowa do Hal Sportowych

Czyszczenie narzędzi

- Zaraz po użyciu wyczyścić przy pomocy ROZCIENICZALNIKA SYNTILAC BLANCHON.
- Dobrze zamknąć opakowanie po zakończeniu pracy. Nie wylewać do kanalizacji.

WYDAJNOŚĆ

- Tenis 3 opakowania 1 kg FARBY białej.
- Siatkówka 3 opakowania 1 kg FARBY niebieskiej.
- Squash 3 opakowania 1 kg FARBY czerwonej lub czarnej.
- Badminton 3 opakowania 1 kg FARBY czerwonej lub czarnej.
- Piłka ręczna 6 opakowań 1 kg FARBY żółtej.
- Koszykówka 6 opakowań 1 kg FARBY czerwonej.

(Podane ilości mają charakter orientacyjny, przy nałożeniu jednej warstwy w homologowanej hali sportowej). Szerokość każdej linii powinna wynosić 50 mm.

SCHNIĘCIE I UTWARDZANIE

- Pyłosuchość: około 30 minut.
- Schnięcie (ewentualne pokrywanie): 1h30 do 2h30 w zależności od temperatury i stopnia wilgotności.
- Nie przekroczyć 24 godzin między warstwami.
- Całkowite utwardzenie: 8 do 10 dni.
- Umiarkowany ruch w pomieszczeniu: po około 72 godzinach w normalnych warunkach.
- Użytkowanie pomieszczeń: już po około 72 godzinach od nałożenia FARBY TIKSOTROPOWEJ DO HAL SPORTOWYCH powierzchnia może zostać oddana do eksploatacji. Jednak ze względu na 8-10 dniowy okres twardnienia warstwy, należy zachować szczególną ostrożność wokół wymalowanych linii. Nie należy również niczym przykrywać pomalowanej powierzchni przed upływem 10 dni.

DANE TECHNICZNE

PRZEZNACZENIE	FARBA DO WYMALOWAŃ LINII W HALACH SPORTOWYCH
TYP ŻYWIC	Tiksotropowe poliuretanowe
KLASYFIKACJA AFNOR	Grupa 1, klasa 6d
GĘSTOŚĆ	1,75 do 1,95 w zależności od koloru (w temp. 20°C, wg NF T 30020)
LEPKOŚĆ	4000 do 7000 cP w zależności od koloru (BROOKFIELD T6)
INFORMACJE DODATKOWE	Odnieść się do odpowiednich Kart Danych Bezpieczeństwa (dostępnych na www.blanchon.com oraz na www.quickfds.com)
MIESZANIE I KATALIZA	FARBA (składnik A) 0,8 kg + UTWARDZACZ (składnik B) 0,2 kg
OKRES TRWAŁOŚCI MIESZANINY	Okolo 2 godz. w 20°C
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE TABER	Utrata wagi: 45-55 mg (tarcze ściernie CS 10, 1000 obrotów, 1 kg)
ODPORNOŚĆ NA UDERZENIA	35 cm (trzcienie 400 g) (wg NF T 30039)
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	Ołówek 5H
ODPORNOŚĆ NA ŚRODKI CHEMICZNE	Doskonała na: olej roślinny, aceton, alkohol 40°, wodę, kawę, herbatę, atrament (po około 20 dniach schnięcia, wg NF T 30053)
ODPORNOŚĆ NA PROMIENIE U.V.	Bardzo dobra

Karta Techniczna wyemitowana przez Dział Dokumentacji 31.08.2009, zatwierdzona przez Dział Techniczny 20.03.2009 i przez Dyрекcję Handlową 20.03.2009.

Wszelkie informacje, wskazówki i zalecenia zawarte w Karcie Technicznej zostały udzielone w dobrej wierze. Firma nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty poniesione na skutek nieprawidłowego bądź błędnego użycia jej materiałów. Ta Karta Techniczna zastępuje wcześniejsze wersje i zawiera aktualne informacje dotyczące produktu.